



TRANSFER OIL

Pure Fluid Attitude

Quote di pressatura

Ultimo aggiornamento: 29/07/2026

066 - R7 ANTIABRASION

Transfer Oil si riserva il diritto di introdurre modifiche in qualsiasi momento.

I dati di pressatura qui elencati sono stati determinati nei laboratori R&D di Transfer Oil, e si riferiscono a test condotti su tubazioni termoplastiche prodotte da Transfer Oil, con apposite boccole ed inserti approvati da Transfer Oil.

Tali valori sono comunque da considerarsi indicativi, pertanto non vincolanti per Transfer Oil, a causa dell'impossibilità di considerare tutte le variabili tecniche come il tipo di pressa in uso, il set di punzoni utilizzato, le velocità delle singole operazioni, le tolleranze di ogni particolare, ecc.

Per nuove applicazioni o per tubi, boccole e raccordi non presenti in questo elenco, vi preghiamo di contattarci: saremo lieti di aiutarvi nella ricerca della migliore combinazione

Part no.	Descrizione	Dash	Inches	DN	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	WP (psi)	BP (bar)	BP (psi)	Boccola	Materiale boccola	Diametro pressatura (mm)	Diametro pressatura (inch)	Riduzione del foro (mm)	Riduzione del foro (inch)	Passa/non passa	Diametro punzoni (mm)*
0660	1/8 R7 ANTIABRASION MSHA	-2	1/8	DN4	4.0	8.3	210	3000	840	12000	SAB801	Stainless Steel (A316L)	10	0.394	0.3	0.0118	N/A	10
0660	1/8 R7 ANTIABRASION MSHA	-2	1/8	DN4	4.0	8.3	210	3000	840	12000	SAB101	Carbon Steel	10	0.394	0.3	0.0118	N/A	10
0661	3/16 R7 ANTIABRASION MSHA	-3	3/16	DN5	5.0	9.6	210	3000	840	12000	SAB811	Stainless Steel (A316L)	11.9	0.469	0.3	0.0118	N/A	12
0661	3/16 R7 ANTIABRASION MSHA	-3	3/16	DN5	5.0	9.6	210	3000	840	12000	SAB111	Carbon Steel	11.9	0.469	0.3	0.0118	N/A	12
0662	1/4 R7 ANTIABRASION MSHA	-4	1/4	DN6	6.5	12.2	210	3000	840	12000	SAB821	Stainless Steel (A316L)	14.7	0.579	0.3	0.0118	N/A	14
0662	1/4 R7 ANTIABRASION MSHA	-4	1/4	DN6	6.5	12.2	210	3000	840	12000	SAB121	Carbon Steel	14.7	0.579	0.3	0.0118	N/A	14
0663	5/16 R7 ANTIABRASION MSHA	-5	5/16	DN8	8.1	14.3	190	2700	760	10800	SAB831	Stainless Steel (A316L)	17.1	0.673	0.3	0.0118	N/A	16
0663	5/16 R7 ANTIABRASION MSHA	-5	5/16	DN8	8.1	14.3	190	2700	760	10800	SAB131	Carbon Steel	17.1	0.673	0.3	0.0118	N/A	16
0664	3/8 R7 ANTIABRASION MSHA	-6	3/8	DN10	9.7	16.0	160	2300	640	9200	SAB841	Stainless Steel (A316L)	18.6	0.732	0.3	0.0118	N/A	16
0664	3/8 R7 ANTIABRASION MSHA	-6	3/8	DN10	9.7	16.0	160	2300	640	9200	SAB141	Carbon Steel	18.6	0.732	0.3	0.0118	N/A	16
0665	1/2 R7 ANTIABRASION MSHA	-8	1/2	DN12	13.0	20.3	140	2000	560	8000	SAB851	Stainless Steel (A316L)	22.9	0.902	0.5	0.0197	N/A	23
0665	1/2 R7 ANTIABRASION MSHA	-8	1/2	DN12	13.0	20.3	140	2000	560	8000	SAB151	Carbon Steel	22.9	0.902	0.5	0.0197	N/A	23
0666	5/8 R7 ANTIABRASION MSHA	-10	5/8	DN16	16.3	23.7	105	1500	420	6000	SAB861	Stainless Steel (A316L)	26.5	1.043	0.5	0.0197	N/A	23
0666	5/8 R7 ANTIABRASION MSHA	-10	5/8	DN16	16.3	23.7	105	1500	420	6000	SAB161	Carbon Steel	26.5	1.043	0.5	0.0197	N/A	23
0667	3/4 R7 ANTIABRASION MSHA	-12	3/4	DN20	19.5	27.1	90	1300	360	5200	SAB871	Stainless Steel (A316L)	29.5	1.161	0.5	0.0197	N/A	27
0667	3/4 R7 ANTIABRASION MSHA	-12	3/4	DN20	19.5	27.1	90	1300	360	5200	SAB171	Carbon Steel	29.5	1.161	0.5	0.0197	N/A	27
0668	1 R7 ANTIABRASION MSHA	-16	1	DN25	25.9	34.0	70	1000	280	4000	SAB881	Stainless Steel (A316L)	37.5	1.476	0.5	0.0197	N/A	36
0668	1 R7 ANTIABRASION MSHA	-16	1	DN25	25.9	34.0	70	1000	280	4000	SAB181	Carbon Steel	37.5	1.476	0.5	0.0197	N/A	36

* I set di punzoni indicati sono in dotazione alla pressa FinnPower FP20, presente nei laboratori R&D Transfer Oil, utilizzata per la verifica dei parametri di assemblaggio.