



TRANSFER OIL

Pure Fluid Attitude

Quote di pressatura

Ultimo aggiornamento: 29/07/2026

181 - 2SB - AGGRESSIVE CHEMICALS

Transfer Oil si riserva il diritto di introdurre modifiche in qualsiasi momento.

I dati di pressatura qui elencati sono stati determinati nei laboratori R&D di Transfer Oil, e si riferiscono a test condotti su tubazioni termoplastiche prodotte da Transfer Oil, con apposite boccole ed inserti approvati da Transfer Oil.

Tali valori sono comunque da considerarsi indicativi, pertanto non vincolanti per Transfer Oil, a causa dell'impossibilità di considerare tutte le variabili tecniche come il tipo di pressa in uso, il set di punzoni utilizzato, le velocità delle singole operazioni, le tolleranze di ogni particolare, ecc.

Per nuove applicazioni o per tubi, boccole e raccordi non presenti in questo elenco, vi preghiamo di contattarci: saremo lieti di aiutarvi nella ricerca della migliore combinazione

Part no.	Descrizione	Dash	Inches	DN	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	WP (psi)	BP (bar)	BP (psi)	Boccola	Materiale boccola	Diametro pressatura (mm)	Diametro pressatura (inch)	Riduzione del foro (mm)	Riduzione del foro (inch)	Passa/non passa	Diametro punzoni (mm)*
1812	1/4 2SB AGGRESSIVE CHEM	-4	1/4	DN6	6.4	12.8	425	6100	1700	24400	SAC821	Stainless Steel (A316L)	16.4	0.646	0.3	0.0118	N/A	16
1812	1/4 2SB AGGRESSIVE CHEM	-4	1/4	DN6	6.4	12.8	425	6100	1700	24400	SAC121	Carbon Steel	16.4	0.646	0.3	0.0118	N/A	16
1814	3/8 2SB AGGRESSIVE CHEM	-6	3/8	DN10	9.8	16.8	350	5000	1400	20000	SAC841	Stainless Steel (A316L)	20.5	0.807	0.3	0.0118	N/A	19
1814	3/8 2SB AGGRESSIVE CHEM	-6	3/8	DN10	9.8	16.8	350	5000	1400	20000	SAC141	Carbon Steel	20.5	0.807	0.3	0.0118	N/A	19
1815	1/2 2SB AGGRESSIVE CHEM	-8	1/2	DN12	13.0	20.2	300	4300	1200	17200	SAC851	Stainless Steel (A316L)	24.4	0.961	0.5	0.0197	N/A	23
1815	1/2 2SB AGGRESSIVE CHEM	-8	1/2	DN12	13.0	20.2	300	4300	1200	17200	SAC151	Carbon Steel	24.4	0.961	0.5	0.0197	N/A	23
1816	5/8 2SB AGGRESSIVE CHEM	-10	5/8	DN16	16.3	23.7	250	3600	1000	14400	SAC861	Stainless Steel (A316L)	28.2	1.110	0.5	0.0197	N/A	27
1816	5/8 2SB AGGRESSIVE CHEM	-10	5/8	DN16	16.3	23.7	250	3600	1000	14400	SAC161	Carbon Steel	28.2	1.110	0.5	0.0197	N/A	27
1817	3/4 2SB AGGRESSIVE CHEM	-12	3/4	DN20	19.5	28.0	215	3100	860	12400	SAC871	Stainless Steel (A316L)	32.3	1.272	0.5	0.0197	N/A	31
1817	3/4 2SB AGGRESSIVE CHEM	-12	3/4	DN20	19.5	28.0	215	3100	860	12400	SAC171	Carbon Steel	32.3	1.272	0.5	0.0197	N/A	31
1818	1 2SB AGGRESSIVE CHEM	-16	1	DN25	25.8	35.2	190	2700	760	10800	SAC881	Stainless Steel (A316L)	38.2	1.504	0.6	0.0236	N/A	36
1818	1 2SB AGGRESSIVE CHEM	-16	1	DN25	25.8	35.2	190	2700	760	10800	SAC181	Carbon Steel	38.2	1.504	0.6	0.0236	N/A	36

* I set di punzoni indicati sono in dotazione alla pressa FinnPower FP20, presente nei laboratori R&D Transfer Oil, utilizzata per la verifica dei parametri di assemblaggio.