



## 083BP - 1SB - 喷涂及溶剂管

用于高压喷涂和化学品输送的热塑软管 额定工作压力范围 115 至 360 bar (1600 至 5200 psi)



### 产品特点

#### 内管

聚酰胺 PA6

#### 增强层

一层钢丝

#### 外胶层

聚氨酯 - 蓝色 - 无针刺 - 激光打标

#### 应用场合

要求软管具有一定机械强度和/或要求具有导电性能的高压无气喷涂系统；各种要求优异耐化学性能的溶剂和腐蚀性流体

#### 产品特点

软管选用聚酰胺材质；钢丝编织加强层，提高了软管的耐压性能及机械性能 - 蓝色外胶层

#### 产品描述

专为重载喷涂和化学品应用设计的高压软管，在提升机械性能和耐磨性能的同时仍保持重量轻和柔性好的特点；具有防静电性能；

#### 温度范围

-40 °C to 100 °C (-40 °F to 212 °F) 对空气或水基流体介质 至 70 °C ( 158 °F)

#### 产品标识

- TO INDUSTRIAL - Part No - 1SB - ONE STEEL BRAIDS PAINT SPRAY & SOLVENTS - Size\_Inch - Size\_DN - BP bar / psi - WARNING BURST PRESSURE FOR REFERENCE ONLY - USE MAXIMUM WORKING PRESSURE IN ACCORDANCE WITH APPLICATION SAFETY FACTOR - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

#### 警告

本产品仅标识爆破压力，在某些应用场合允许不按照通常高压软管4: 1安全系数的条件下使用。

#### 爆破压力供参考 - 请根据允许的安全系数决定使用压力

用户有责任在满足使用安全的前提下保留一定的安全余量。

#### 产品标识

 **TRANSFER OIL** - TO INDUSTRIAL - Part No - 1SB - STEEL BRAID PAINT SPRAY & SOLVENTS - Inch Size - DN Size - BP bar / psi - WARNING > BURST PRESSURE FOR REFERENCE ONLY - USE MAXIMUM WORKING PRESSURE IN ACCORDANCE WITH APPLICATION SAFETY FACTOR - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

零件号	DN	Inches	Dash	ID (m m)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
0831BP	DN5	3/16	-3	5.0	9.7	360	1440	0.197	0.382	5200	20800	4:1	30	1.18	123	0.083	SAB111	SAB811
0832BP	DN6	1/4	-4	6.5	11.7	310	1240	0.256	0.461	4500	18000	4:1	40	1.57	155	0.104	SAB121	SAB821
0834BP	DN10	3/8	-6	9.8	15.5	225	900	0.386	0.610	3200	12800	4:1	65	2.56	232	0.156	SAB141	SAB841
0835BP	DN12	1/2	-8	13.0	18.8	190	760	0.512	0.740	2700	10800	4:1	85	3.35	300	0.202	SAB151	SAB851
0837BP	DN20	3/4	-12	19.5	25.8	115	460	0.768	1.016	1600	6400	4:1	145	5.71	424	0.285	SAB171	SAB871

---

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。  
Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。  
文本日期: 13/04/2026  
[www.transferoil.com](http://www.transferoil.com)